



GRASSELLO DI CALCE - "Teate"

RASATURA ALLA CALCE TRASPIRANTE, TIPO INTERNO-TIPO ESTERNO

GENERALITA': "GRASSELLO DI CALCE" é un prodotto a base di "fiore di calce" stagionato, cariche minerali, pigmenti inorganici, leganti, stabilizzanti, che gli conferiscono ottima traspirabilità al vapore acqueo, scarsa ritenzione di polvere, buona resistenza alle aggressioni chimico-fisiche e biologiche, ai raggi UV ed agli smog industriali, facilità di applicazione e finitura brillante.

"GRASSELLO DI CALCE "I"" per *interni* é ideale per la decorazione di pareti, colonne, lesene, soffitti sia in cemento che a malta bastarda che a calce.

"GRASSELLO DI CALCE "E"" per *esterni* é indicato per la finitura decorativa a basso spessore delle superfici esterne di murature in cemento, malta bastarda o a calce.

Ideale quindi per ottenere finiture di altissimo pregio estetico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: *Su intonaci sfarinanti:* spazzolare, spolverare ed applicare una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d'acqua.

Su vecchi intonaci ammalorati: si procede al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendo con nuova malta. Eventuali vecchie pitture vanno asportate con abrasione meccanica o sverniciatura e quindi la superficie va trattata con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 4 parti di acqua.

In ogni caso il supporto deve essere ben stagionato, ben livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: rimescolare il contenuto del barattolo specie dopo un lungo stoccaggio ed applicare con fratazzo inox sulla parete precedentemente inumidita, almeno 2 mani a distanza di 4 - 6 ore una dall'altra. Con lo stesso fratazzo si procede poi alla mano finale effettuando una discreta pressione fino ad ottenere una superficie uniformemente lucida e liscia. E' di estrema importanza bagnare abbondantemente la superficie, prima dell'applicazione di ogni mano di "GRASSELLO DI CALCE".

Applicare con temperature comprese tra + 6°C. e + 30°C. Non applicare su intonaci a base gesso, su superfici fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Pasta densa, tixotropica.

PESO SPECIFICO:
Kg./lt.: 1,36 ± 0,05 a 23 ± 2°C. per la versione "I";
Kg./lt.: 1,50 ± 0,05 a 23 ± 2°C. per la versione "E".

DILUIZIONE: Nessuna, pronto all'uso.

TEMPERATURA PER NORMALE ED UNIFORME CARBONATAZIONE: + 10°C.

RESA TEORICA: Su intonaci ben conguagliati il consumo medio é di 1,5 - 2 kg./mq.



Colorificio ARCO S.p.a.
Via Adige, 1 (Zona Industriale) - 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.44.62.232 (r.a.) - Fax 085.44.61.803



ESSICCAZIONE:

Al tatto in circa 2 ore; in profondità circa 24 ore.

FINITURA:

Lucida senza cere.

TINTE:

Bianco e colori di mazzetta "TEATE Centri Storici".

CONFEZIONI DI VENDITA:

Latte da lt. 2,5 - lt. 5 – di metallo da lt. 14.

LAVAGGIO ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO:

Conservare in contenitori sigillati, in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.